



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»
Юридический адрес:
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла
Маркса, д. 30/1
Адрес производства:
450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Ульяновых,
д. 74
e-mail: bnf-unpz@bn.rosneft.ru, тел. +7 (347) 249-01-09, факс +7 (347) 249-05-23
Управление контроля качества (центральная заводская лаборатория)
450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Ульяновых,
д. 74
e-mail: bnf-unpz@bn.rosneft.ru, тел. +7 (347) 249-01-09, факс +7 (347) 249-05-23

ПАСПОРТ № 248

Сера техническая газовая комовая, сорт 9995 по ГОСТ 127.1-93

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:

ГОСТ 127.1-93 «Сера техническая. Технические условия»

Код ОКПД2: 20.13.66.120

Номер партии: 248

Дата изготовления: 05.02.2024

Размер партии (масса): 339,665 т

Место отбора пробы (по ГОСТ 127.3-93): полувагоны

Дата отбора пробы: 05.02.2024

Дата проведения испытаний: 05.02.2024

Паспорт выдан на основании: анализа качества от 05.02.2024 № 248

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 127.1-93	Фактическое значение
1. Массовая доля серы, %	п.2 ГОСТ 127.2-93	не менее 99,95	99,96
2. Массовая доля золы, %	п.3 ГОСТ 127.2-93	не более 0,03	0,017
3. Массовая доля органических веществ, %	п.5.3 ГОСТ 127.2-93	не более 0,03	0,015
4. Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту, %	п.4 ГОСТ 127.2-93	не более 0,003	0,0027
5. Массовая доля мышьяка, %	п.6 ГОСТ 127.2-93	не более 0,000	—
6. Массовая доля селена, %	п.7 ГОСТ 127.2-93	не более 0,000	—
7. Массовая доля воды, %	п.12 ГОСТ 127.2-93	не более 0,2	0,187
8. Механические загрязнения (бумага, дерево, песок и др.)	ГОСТ 127.1-93	не допускается	отсутствие

Заключение: Сера техническая газовая комовая, сорт 9995 по ГОСТ 127.1-93

соответствует требованиям:

- ГОСТ 127.1-93 «Сера техническая. Технические условия».

Дополнительная информация:

- массовая доля мышьяка и селена в сере природной, получаемой из самородных серных руд и в сере газовой, получаемой при очистке природных газов, а также отходящих газов нефтепереработки не определяется;
- в комовой сере допускается повышение массовой доли воды до 2 % с пересчетом фактической массы партии на нормируемую влажность;
- транспортирование и хранение по ГОСТ 127.1-93;
- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» гарантирует соответствие технической серы требованиям ГОСТ 127.1-93 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения в течение 1 года со дня отгрузки;
- паспорт безопасности № 67827826.20.66079.

П/в №№: 57582439, 54761440, 54366703, 56186521, 52776200



Лаборант химического анализа (старший по смене)
Дата выдачи паспорта 05.02.2024

Александина С.П.